

NaturaKALK



## NATURAKALK-PRIMER

Grundierung auf Silikatbasis.

Für die Festigung bestehender alter Putze und für die Vorbehandlung für Feinputze.

### Technische Eigenschaften

Viskosität	opaleszente Flüssigkeit
Farben	farblos
Staubtrocken	Nach 1 Stunde bei 20°C
Überarbeitbar	Nach 8-10 Stunden bei 20°C
Verdünnung	1:1 mit Wasser
Verarbeitungstemperatur	von 5° C bis 30° C
Lagerstabilität	12 Monate (frostfrei)
Lieferung	in Kübeln zu 5 und 20 Litern
Verbrauch	0,10 - 0,12 kg/m <sup>2</sup> pro Anstrich
VOC-Emission	25 g/l