

VOCE DI CAPITOLATO CLAYTEC® COLLANTE-RASANTE - incollaggio:

Incollaggio di pannelli in argilla o pannelli isolanti naturali con Claytec® COLLANTE-RASANTE in argilla, malta adesiva composta da Sabbia fino a 1,0 mm, argilla e terra cruda, talco, perlite, fibre vegetali e cellulosa: resistenza a compressione 3,9 N/mm², resistenza all'adesione 0,85 N/mm². Il COLLANTE-RASANTE viene applicato con frattone dentato o la spatola dentata (dentatura 8-10 mm) sul retro del pannello da incollare, il pannello va applicato subito e premuto saldamente sul sottofondo; deve essere garantito il contatto su tutta la superficie. Le superfici in muratura e intonacate non livellate vanno leggermente preumidificate e prestuccate.

Consumo: dipende dalla planarità della superficie

Claytec® COLLANTE-RASANTE è fornito in sacchi da 25 kg (resa 5/7 m² per il solo incollaggio)

VOCE DI CAPITOLATO CLAYTEC® COLLANTE-RASANTE - rasatura:

Fornitura e posa di rasatura armata su pannelli in argilla o pannelli isolanti con Claytec® COLLANTE-RASANTE in argilla, malta adesiva composta da Sabbia fino a 1,0 mm, argilla e terra cruda, talco, perlite, fibre vegetali e cellulosa: resistenza a compressione 3,9 N/mm², resistenza all'adesione 0,85 N/mm². La rasatura sarà eseguita con uno spessore di 3 mm di COLLANTE-RASANTE. Applicato a mano o spruzzato con intonacatrice, la Rete in fibra di vetro CLAYTEC è applicata su tutta la superficie ancora umida, con sormonto di 10 cm.

Consumo: 1,5 kg/m² per mm di spessore, 4,5 kg/m² per rasatura da 3 mm

Claytec® COLLANTE-RASANTE è fornito in sacchi da 25 kg (resa 5 m² per sola rasatura)