

VOCE DI CAPITOLATO NATURAFLEX:

Isolamento termoacustico flessibile in pannelli isolanti NATURAFLEX in fibra di legno vergine di douglasia, prodotti con chippato di legno da coltivazioni controllate PEFC, Densità ca. 50 kg/m³, conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,038$ W/(mK), permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, capacità termica massica maggiore di 2100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, marchio CE secondo UNI EN 13171. Prodotto in classe di emissione A+ secondo il decreto francese per le emissioni in ambiente interno. Idoneo per l'applicazione in ambito pubblico secondo le direttive CAM Criteri Ambientali Minimi del DM 24.12.2015 e seguenti.

Fornito e posto in opera a doppio strato con giunti accostati a secco, su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice.

Per applicazione tra profili in legno: Spessore (mm): 40 Dimensioni (mm): 1200x570 Spessori (mm): 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 145 / 160 / 200, dimensioni (mm): 1220x580

Per applicazione tra profili metallici: Spessore (mm): 40/60 Dimensioni (mm): 1200x600