

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

Pavatex DIFFUTHERM

| STRATO | DESCRIZIONE | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|--------|--|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1 | <p>Pavatex DIFFUTHERM</p> <p>Isolante termoacustico intonacabile DIFFUTHERM di fibra di legno vergine per applicazione a cappotto esterna od interna, applicabile su muratura o su , prodotti con scarti di segherie di conifera svizzera, senza collanti poliuretanici, a maschio e femmina su 4 lati, densità ca. 190 kg/m³ composto in strati a differente densità per una migliore stabilità del pannello. Diffutherm è omologato per l'applicazione su muratura e legno in bbnamento a diversi sistemi di intonacatura. Conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,043 \text{ W/(mK)}$, permeabilità al vapore acqueo $\mu = 5$, capacità termica massica 2.100 J/kgK, classe di reazione al fuoco E secondo UNI EN 13501-1, certificato per la bioedilizia della natureplus®, certificato CE secondo UNI EN 13171. Il prodotto sarà compostabile, codice europeo dei rifiuti 030105, con saldo di CO2 negativo (-224 kg CO2eq./m3 a fine produzione), Acidificazione (0.25 kg SO2eq./m3 a fine produzione), produzione di rifiuti nell'intero ciclo di vita < 8 kg/m3, come da Dichiarazione Ambientale EPD secondo EN 15804.</p> <p>Fornito e posto in opera con giunti sfalsati su supporto realizzato secondo le indicazioni della ditta produttrice e fissati con ancoranti o tasselli. Tutti i certificati del prodotto devono essere consegnati alla direzione lavori.</p> <p>Spessori (mm): 40 / 60 / 80 / 100 Dimensioni (mm): 1300 x 790</p> | m ² | | | |

IMPORTO TOTALE: