



Stamoid AG
A Ferrari Group Company
CH-8193 Eglisau

www.stamisol.com

10

EN 13859 – 1

Stamisol Pack 500

PES Gittergewebe mit PVC Beschichtung

25m x 2.6 m x 0.7 mm

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen
Écran souple de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus
Underlay for discontinuous roofing

Einbau mit 20 cm Überlappung Installation avec recouvrement 20 cm Installation with 20 cm overlapping	vor der künstlichen Alterung / nach der künstlichen Alterung avant vieillissement artificiel / après vieillissement artificiel before artificial ageing / after artificial ageing
---	---

Brandverhalten: Réaction au feu: Reaction to fire:	Classe E
--	----------

Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration de l'eau Resistance to water penetration	Classe W 1	Classe W 1
---	------------	------------

Zugfestigkeit in Längsrichtung: Résistance en traction dans le sens longitudinal: Tensile strength in longitudinal direction:	2500 N/5cm (±10%)	2400 N/5cm (±10%)
---	-------------------	-------------------

Zugfestigkeit in Querrichtung: Résistance en traction dans le sens transversal: Tensile strength in transverse direction:	1500 N/5cm (±10%)	1400 N/5cm (±10%)
---	-------------------	-------------------

Dehnung: (längs / quer) Allongement (longitudinal / transversal) Elongation (longitudinal / transverse)	21 / 23 % (±10%)	18 / 21 % (±10%)
---	------------------	------------------

Widerstand gegen Weiterreißen (längs / quer): Résistance à la déchirure (longitudinal / transversal): Tear resistance (longitudinal / transverse):	540 / 800 N (±10%)
--	--------------------

Kältebiegeverhalten (Biegsamkeit): Soupless à basse température (pliabilité): Flexibility at low temperature (pliability):	-15 °C
--	--------