

Tenuta all'aria, vento e acqua



WYFLEXA

Sigillante spalmabile

Vantaggi

- ✓ aderisce a tutte le superfici edili comuni, le inumidisce su tutta la superficie e penetra in profondità
- ✓ sigilla in modo durevole e flessibile: impermeabile all'aria, al vento e drenante
- ✓ facile da stendere con pennelli correntemente in commercio
- ✓ asciugatura rapida
- ✓ privo di plastificanti e solventi
- ✓ Valore Sd igrovariabile
- ✓ I migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

Descrizione prodotto

Materiale impermeabilizzante per fughe da applicare come vernice per la sigillatura di intersezioni e raccordi difficili da raggiungere e da incollare nelle costruzioni nuove e nei risanamenti all'interno e all'esterno. WYFLEXA aderisce a tutti i materiali da costruzione comuni, a tutte le membrane pro clima così come alle membrane in PP, PE, PA, alluminio e cartone. Il materiale sigillante assicura, in combinazione con il feltro portante, raccordi impermeabili all'aria e al vento, ed è sicuro contro la pioggia. Si lascia applicare con facilità per mezzo di una cartuccia o di un pennello. Il feltro di armatura modellabile fornito in dotazione garantisce lo spessore necessario dello strato e impedisce che il materiale sigillante coli prima di essere asciugato.

Dati tecnici

Feltro	feltro in PET		
Materiale	dispersione di acido acrilico copolimero		
Colore	verde		
Peso superficiale	ca. 750 g/m ² (asciutto)		
Valore sd a diffusione igrovariabile	0,08 - 2 m		EN ISO 12572
Periodo di esposizione agli agenti atmosferici	3 mesi (asciutto)		
Resistenza contro l'umidità	sì		
Colonna d'acqua	> 2.000 mm		
Temperatura di applicazione	Da 0 °C fino a +50 °C		
Resistenza alla temperatura	da -20 °C fino a +100 °C		
Resa	ca. 890 ml/m ² feltro (in funzione della superficie)		
Asciugatura	ca. 2,5 - 3,5 ore (a 20 °C, 60% di umidità relativa)		
Conservazione	da -10 °C, in un luogo fresco e asciutto		

Dettagli di fornitura

Numero articolo	EAN	Formato di consegna	Contenuto	con	Consumo	Pezzi/Conf.	Conf./bancale
14833	4026639148339	Cartuccia	310 ml	Feltro, pennello	ca. 0,35 m ²	1	-
14832	4026639148322	Cartuccia	310 ml	-	ca. 7,00 m ²	20	60
14830	4026639148308	Secchio	2 litri	Feltro, pennello	ca. 2,25 m ²	1	75
14857	4026639148575	Secchio	3 litri	-	ca. 6,75 m ²	2	28
14917	4026639149176	Feltro	15 cm x 25 m	-	7,5 m ²	2	-

Sottofondi

Prima dell'incollaggio, pulire i supporti con una scopa o un panno. La lavorazione su superfici ghiacciate non è possibile. Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che le superfici siano sufficientemente robuste.

Indicazioni di posa



1

Tagliare a misura il feltro

Tagliare il feltro alla lunghezza necessaria. Effettuare una prova strutturando la superficie da impermeabilizzare. Per superfici suddivise, se necessario, utilizzare più pezzi di feltro.



2

Applicare sulla superficie

Applicare il mastice sul sottofondo. Non scegliere una superficie troppo piccola, in modo che successivamente il feltro possa essere allettato per intero.



3

Posa del feltro

Inserire il feltro per l'intera superficie nel mastice. Se necessario, applicare altro mastice sui bordi del feltro. Nel caso di pezzi di feltro di grande superficie inserire mano a mano a sovrapposizione. Incollare le sovrapposizioni con del mastice.



4

Applicare sul feltro

Applicare abbondantemente su tutto il feltro. A tal fine inserire bene il feltro con il pennello nello strato inferiore del mastice. Il feltro non deve presentare cavità negli angoli.



5

Lasciare asciugare - pronto

Collegamento a tenuta pronto. Asciutto dopo ca. 2,5-3,5 ore (a 20 °C e al 60% di umidità dell'aria rel.).



6

Applicare sul feltro

Applicare il mastice in punti difficilmente raggiungibili utilizzando la cartuccia. Per superfici piccole o in piccole parti l'ideale è utilizzare WYFLEXA dalla cartuccia.