

Tenuta all'aria, vento e acqua

# STAMISOL



## STAMCOLL SAFE

L'adesivo/sigillante resistente all'acqua per l'incollaggio di STAMISOL Safe One

### Vantaggi

- ✓ Ottima aderenza senza primer su numerosi sottofondi
- ✓ Buona resistenza ad agenti atmosferici, invecchiamento e raggi UV
- ✓ Utilizzabile all'interno e all'esterno
- ✓ Elasticità permanente – per incollaggi con compensazione delle tensioni e in presenza di carichi dinamici
- ✓ Praticamente inodore
- ✓ Privo di solventi, silicone
- ✓ Ricopribile, verniciabile

### Descrizione prodotto

L'adesivo/sigillante Stamisol STAMCOLL SAFE in cartuccia

- è un adesivo/sigillante di alta qualità, monocomponente, a base di polimeri silano modificati
- indurisce reagendo con l'umidità

### Dati tecnici

Viscosità	poco viscoso, pastoso
Densità a +23 °C, 50% u.r.	~1,44 g/cm <sup>3</sup>
Resistenza alla temperatura	da -40 a +100 °C
Temperatura di lavorazione	da 5 a +30 °C
Tempo di formazione della pelle a +23 °C, 50% u.r.	~25 min.
Indurimento in 24 ore a +23 °C, 50% u.r.	~4 mm
Conservabilità a +23 °C, 50% u.r.	12 mesi dalla produzione

Condizione aggiuntiva con temperatura di lavorazione da 0° a +5 °C:

Stamcoll SAFE è applicabile fino a max. +5 °C. Per garantire l'aderenza nell'intervallo di temperatura da 0 °C a +5 °C è necessario che i sottofondi siano privi d'acqua, gelo, ghiaccio ecc. In condizioni di bassa temperatura e bassa umidità, il tempo di indurimento viene notevolmente ritardato.

### Istruzioni di lavorazione

#### 1. Preparazione delle superfici di aderenza di tutti i sottofondi da incollare

Compatibilità: colori, vernici, plastiche e altri materiali di rivestimento devono essere compatibili con Stamcoll SAFE.

Pulizia: le superfici di aderenza dei sottofondi da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di grassi e robuste.

Detergente per sottofondi non porosi: la pulizia deve essere effettuata con alcool o altri detergenti a base di acetone o isopropanolo e con un panno pulito e privo di lanugine.

#### 2. Aderenza e pretrattamento

Tecnica di applicazione e consulenza: il nostro ufficio tecnico sarà lieto di effettuare per voi prove di applicazione. Vi invitiamo a comunicarci i vostri parametri di applicazione e i vostri requisiti. Vi forniremo quindi una raccomandazione tecnica completa e su misura per la vostra applicazione.

#### 3. Applicazione di Stamcoll SAFE

Evitare inclusioni d'aria: per ottenere un'aderenza ottimale e buone proprietà meccaniche è necessario evitare l'inclusione d'aria. Dati i numerosi possibili influssi durante la lavorazione e l'applicazione, l'utente deve sempre eseguire una lavorazione e un'applicazione di prova. La data effettiva di scadenza è riportata sulla confezione e deve essere rispettata.

### Colori e confezioni

Colore: nero

Unità: cartuccia da 310 ml / 440 g

Unità per cartone: 20

### Avvertenze di sicurezza, misure di primo soccorso, smaltimento

Vedere la nostra scheda di sicurezza