



## AreDEX A828: Rasante per PAVAROOM

Rasante multiuso a base gesso, a bassissima emissione di VOC, EC 1Plus secondo GEV, idoneo per stuccatura e rasatura pannello PAVAROOM a parete o a soffitto.

Materiale edile non infiammabile Classe A/1 a, Norma DIN 4102, parte 4

Corrisponde ai requisiti relativi alla Norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

### Campi d'impiego:

- Per lisciare ed intonacare muratura grezza, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pannelli per l'isolamento termico ed acustico e pannelli edili in materiale leggero, prima dell'applicazione di pittura o carta da parati.
- Per riempire cavità estese in pareti e soffitti.
- Per riempire crepe, fori, fessure così come per riempire fughe di pannelli in cartongesso e altri pannelli edili.
- Per rasare pareti costituite da pietre ed elementi piani in arenaria calcarea.
- Per chiudere le fughe di soffitti prefabbricati in calcestruzzo.
- Per la posa di pannelli in gesso.
- Per incavigliare e fissare sostegni per installazioni idrauliche ed igieniche, ecc.

#### Rapporto di miscelazione:

Circa 13 litri d'acqua : 25 kg di polvere

#### Peso specifico apparente:

Circa 1,0 kg/ litro

#### Peso della malta fresca:

Circa 1,5 kg/ litro

#### Consumo materiale:

Circa 1,0 kg per m<sup>2</sup> e mm

#### Consumo per PAVAROOM:

1 kg/m<sup>2</sup> per la stuccatura dei giunti.

1,2 kg/mq per stuccatura e rasatura fine

Miscelazione con acqua: 13 litri x sacco da 25 kg

#### Tempo d'applicazione:

A temperature superiori a + 5 C.

#### Tempo d'applicazione (20°C):

Circa 30 minuti

#### Lavori di pittura ed incollatura:

Dopo l'asciugatura

#### Resistenza a compressione:

Dopo 28 giorni circa 9 N/mm<sup>2</sup>

**Resistenza a tenso-flessione:**

Dopo 28 giorni circa 4 N/mm<sup>2</sup>

**Valore ph:**

Circa 8

**Norme, certificati:**

Materiale edile non infiammabile Classe A/1 a

Norma DIN 4102, parte 4

Corrisponde ai requisiti relativi alla Norma DIN 1168 per gesso utilizzato per posa, stuccatura e rasatura

**Confezione:**

Sacchi da 25 kg netti, sacchi da 12,5 kg netti, sacchetti da 5 kg netti confezioni cont. 4 sacchetti

**Stoccaggio:**

In ambienti asciutti 12 mesi a confezione integra