

**fermacell®**



## STUCCO PER GIUNTI

La massima resistenza per riempire le fughe tra le lastre e per sigillare le teste delle viti.

### Consumo

Circa 0,2 kg/m<sup>2</sup> con lastre maneggevoli da 10 mm o con lastre con bordo ribassato. Circa 0,1 kg/m<sup>2</sup> con lastre grande formato.

### Dati tecnici

Peso specifico	1,0-1,1 kg/l
Miscelazione	1 kg con 0,6 lt d'acqua
Tempo d'applicazione	ca. 35 minuti con 20°C
Resistenza al fuoco	A1 secondo DIN EN 13963
Pulizia	con acqua
Valore pH	neutro
Consumo	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> con lastre maneggevoli da 10mm
Stoccaggio	12 mesi asciutto e nel confezionamento originale

### Dettagli di fornitura

Lo stucco per giunti è disponibile in sacchi da 5 kg/144 sacchi per pallet (al profumo d'arancia) e in sacchi da 20 kg/48 sacchi per pallet.