

NaturaKALK



NaturaKALK-PROTECT P

Pittura idrorepellente traspirante a base di resine silossaniche in dispersione acquosa

Vantaggi

Traspirante ed idrorepellente

Pittura pronta all'uso, elevata resa cromatica

Tinteggiatura per ambienti aggressivi

Ideale per la soluzione NaturaKALK NATURALE

Descrizione prodotto

NaturaKALK PROTECT P è la pittura ai silossani traspirante ed idrorepellente, ideale per la finitura delle facciate e dei sistemi di isolamento a cappotto esterni, in particolare con il sistema NaturaKALK NATURALE. La vasta scelta di colori e la facilità di lavorazione consentono la migliore combinazione tra prestazione tecnica, facilità di manutenzione e qualità estetica delle facciate.

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Aspetto | opaco |
| Stato fisico | pasta tixotropica |
| Massa volumetrica | 1,57 kg/dm ³ |
| Residuo secco in peso | 60 % |
| Presa di sporco | <3 (3) ?E (UNI 10792) |
| Colori | vedi cartella colori - codice M |
| Resistenza alla luce | 7 (ottimo) - 8 (eccezionale) DIN 54.003 |
| Permeabilità al vapore (sD) | ~ 0,140 m (spessore S = 2500µm) |
| Resistenza al passaggio del vapore (µ) | ~ 60 (spessore S = 2500 µm) |
| Permeabilità all'acqua (w) | 0,23 (kg/mq ? h0,5) |
| Ph | 7,6 |
| Temperatura di applicazione | da 5° C fino a 35 ° C |
| Conservabilità | 12 mesi (teme il gelo) |
| Confezione | secchi da 25 kg |

Consumi

I valori di consumo sono indicativi in quanto variabili a seconda della scabrosità e dell'assorbimento del fondo, dalle tecniche di lavorazione.

0,11 - 0,14 litri/mq

Avvertenze

Non applicare sotto la diretta esposizione dei raggi solari, con vento forte e con temperature dell'aria e/o superficiali inferiori a + 5°C. Proteggere dal gelo, dalla pioggia e dall'essiccamento troppo rapido. I colori potranno subire leggere variazioni cromatiche a seconda della temperatura e dell'umidità durante la posa e durante la fase di asciugatura.

Modalità di applicazione

Le superfici di applicazione dovranno risultare asciutte, esenti da imbrattamenti, polvere e parti incoerenti, Omogeneizzare le superfici mediante applicazione del fissativo NaturaKALK PRIMER (l'applicazione su NaturaKALK PROTECT I non richiede fissativi di preparazione). Applicare NaturaKALK PROTECT P a pennello, rullo o spruzzo in due o più mani, diluite con acqua in ragione del 10-15% in peso, nella quantità richieste dalla condizione di assorbimento dei supporti.