

## muffaway® PROFY

Soluzione naturale antimuffa per il risanamento dall'interno di ambienti a forte umidità. muffaway® è composto dal pannello naturale antimuffa a base di calce e cellulosa, dal collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5 e dalle finiture a pittura o intonachino. Soluzione semplice con veloce applicazione, anche per la protezione dei ponti termici.

### Stratigrafia

[muffaway® COLLANTE-RASANTE](#) - a base di calce idraulica NHL 3,5

[muffaway® KLIMAPLATTE](#) - pannello antimuffa a capillarità attiva

[muffaway® COLLANTE-RASANTE](#) - a base di calce idraulica NHL 3,5

[muffaway® PITTURA DI CALCE](#) - pittura di calce pronta all'uso

### Vantaggi

- elevata alcalinità pH > 10
- Elevata capacità di regolazione dell'umidità e assorbimento di acqua
- Naturale e privo di sostanze organiche volatili (VOC)
- Idoneo per murature sanificate dall'umidità di risalita
- Ideale per interventi anche a basso spessore

### Indicazioni

La formazione di muffa si ha con il concorso di tre fenomeni: temperatura superficiale della parete, tipologia di finitura della parete e alta umidità relativa dell'aria. muffaway® agisce su temperatura e alcalinità della parete, aumentando la temperatura superficiale e rendendola difficilmente attaccabile. Inoltre la capacità igroscopica e di assorbimento riduce i picchi di umidità nell'ambiente. Per una sicura riduzione dell'umidità relativa dell'aria è importante una corretta ventilazione.

### Valori U (W/m2K) per la soluzione muffaway® su diverse tipologie di parete

muffaway® KLIMAPLATTE (mm)	Parete in laterizio pieno	Parete in pietra o calcestruzzo	Parete in pietra o calcestruzzo	Parete in tufo
senza isolamento	1,94	2,93	1,19	1,67
25	1,07	1,32	0,79	0,98
40	0,85	0,99	0,66	0,79
50	0,74	0,85	0,60	0,70
60	0,66	0,75	0,54	0,63
80	0,54	0,60	0,46	0,52

### Consumo materiale Naturalia-BAU, comprensivo di sormonto e sfrido medio.

Soluzione muffaway® KLIMAPLATTE	Annotazioni	Consumo (per m2)
muffaway® RIMUOVI MUFFA	Eventuale rimozione di muffe presenti	0,05 - 0,10 l
muffaway® COLLANTE-RASANTE	Incollaggio del PANNELLO	3-7 kg
muffaway® KLIMAPLATTE	Pannello alcalino formato 1220x1000 mm	1,05 m²
muffaway® COLLANTE-RASANTE	Finitura 2 mm e sigillatura tra pannelli	1,5 - 2 kg

muffaway® PITTURA DI CALCE	Rasatura armata 3-4 mm	0,25 l
Contega FIDEN EXO 3-6 mm	Sigillatura su parti in legno o lastre	Secondo necessità
muffaway® KLIMAPLATTE CUNEO	Pannello rastremato da 25 a 8 mm	Secondo necessità