



## DA 145 connect

**Guaina freno al vapore e barriera all'aria da utilizzare sotto le coibentazioni in co-per-tu-ra, con 2 zone autoadesive integrate**

Impiego come freno al vapore e barriera all'aria su ta-vo-la-ti al di sopra della travatura esistente, ad es. sot-to il materiale coibente. Adatta per tutte le costruzioni di copertura aperte alla diffusione verso l'esterno.

### Vantaggi

- protegge la costruzione durante la fase costruttiva dalle possibili intemperie esterne, a partire da una pendenza del tetto di 10°.
  - impermeabile e resistente all'acqua, calpestabile
  - allo stesso tempo funzione come strato di freno al vapore e barriera all'aria
- incollatura facile e veloce mediante le zone autoadesive connect in direzione longitudinale rispetto alla guaina

### Applicazione

Impiego come freno al vapore e barriera all'aria su ta-vo-la-ti al di sopra della travatura esistente, ad es. sot-to il materiale coibente. Adatta per tutte le costruzioni di copertura aperte alla diffusione verso l'esterno.

### Condizioni generali

pro clima DA 145 connect dev'essere posata con il lato stampato (scritto) rivolto verso il posatore. Viene stesa orizzontalmente (in parallelo alla gronda).

Il peso del materiale coibente dev'essere supportato dal tavolato.

Si possono ottenere raccordi impermeabili all'aria solo su freni al vapore posati senza pieghe. Un'elevata umidità dell'aria ambientale (per es. durante la fase costruttiva) dev'essere eliminata rapidamente mediante una ventilazione coerente e continua. Una ventilazione saltuaria non è sufficiente a lasciar fuoriuscire velocemente dall'edificio grandi quantità di umidità dovuta al-le fa-si di co-stru-zio-ne. Even-tual-men-te si consiglia di im-pie-ga-re un deumidificatore edile.

Per evitare la formazione di condensa, il montaggio della coibentazione deve avvenire immediatamente dopo l'incollatura impermeabile all'aria di DA 145 connect. Questo vale soprattutto per i lavori in inverno.

## Dati tecnici

	<b>Stoffa</b>
Feltro di protezione e di copertura	Polipropilene
Film	Polipropilene

<b>Proprietà</b>	<b>Regolamento</b>	<b>Valore</b>
Colore	marrone	
Peso superficiale	150 ±10 g/m <sup>2</sup>	UNI EN 1849-2
Spessore	0,50 ±0,05 mm	UNI EN 1849-2
Permeabilità al vapore acqueo μ	5.000	UNI EN 1931
Valore sd	2,30 ±0,25 m	UNI EN 1931
Reazione al fuoco	E	UNI EN 13501-1
Periodo di esposizione agli agenti atmosferici	3 mesi	
Colonna d'acqua	> 2.500 mm	UNI EN 20811
Impermeabilità	W1	UNI EN 1928
Resistenza a trazione long./trasv.	250 N/5 cm / 170 N/5 cm	UNI EN 12311-2
Allungamento long./trasv.	60 % / 60 %	UNI EN 12311-2
Resistenza allo strappo long./trasv.	120 N / 120 N	UNI EN 12310-1
Resistenza all'invecchiamento	superata	UNI EN 1296 / UNI EN 1931
Resistenza alla temperatura	continua -40 °C fino a +100 °C	
Conducibilità termica	0,17 W/(m·K)	
Marchiatura CE	disponibile	UNI EN 13984