



CLOX 106,5

Tappi in fibra di legno per fori da insufflaggio

Tappi in fibra di legno per fori da insufflaggio a partire dai 35 mm di spessore. Adatti per fori di diametro di 106,5 mm.

Vantaggi

- chiusura facile e veloce dei fori di insufflaggio nei pannelli in fibra di legno
- direttamente intonacabile con gli adeguati sistemi
- montaggio facile, senza bisogno di attrezzi
- superficie pulita, aspetto professionale
- fissaggio perfetto subito

Applicazione

Tappi in fibra di legno per fori da insufflaggio a partire dai 35 mm di spessore. Adatti per fori di diametro di 106,5 mm.

Dati tecnici

Stoffa

Materiale Fibre di legno

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore		marrone chiaro
Spessore		60 mm
Diametro del foro di perforazione		106,5 mm
Peso		100 g
Densità grezza		190 kg/m ³
Valore nominale della conducibilità termica D		0,043 W/(m·K)
Resistenza alla conduzione termica RD		1,40 m ² ·K/W
Valore di misura della conducibilità termica		0,046 W/(m·K)
Permeabilità al vapore acqueo μ	3	UNI EN ISO 12572
Valore sd	0,18 m	UNI EN ISO 12572
Reazione al fuoco	E	UNI EN 13501-1
Classe di tolleranza	T4	
Assorbimento dell'acqua a breve termine		< 1,0 kg/m ²
Assorbimento dell'acqua in caso di immersione a breve termine	WS 1,0	
Intonacabile	sì	
Capacità termica specifica		2100 J/(kg·K)