




Downloads



NautraKALK_FLEXSEAL_Ausschreibungstexte.pdf

[NautraKALK_FLEXSEAL_Ausschreibungstexte.pdf](#)

NATURAKALK FLEXSEAL

Fugenfüller auf Polyurethanbasis, ohne Lösemittel, PVC und Halogen

Technische Eigenschaften

Material	Polyurethan wasserhärtend
Farben	weiß, grau

Dichte	1,40 +/- 0,02 gr/cm ³
Viskosität	Thixotrop
Staubtrocken	Circa 70' a 23° C / 50 % U.R.
Aushärtungsgeschwindigkeit	4 mm / 24h a 23° C / 50 % U.R.
Härte	Shore A 35/40 (DIN 53505)
Reisskraft	1,5 N/mm ² (DIN 53504)
Reissdehnung	>/= 300 % (DIN 53504)
Elastizitätsmodul (100%)	0,6 N/mm ² (DIN 53504)
Rückstellvermögen	80% (DIN 552458)
Maximale Gesamtverformung	+/- 15% (dynamisch)
Verarbeitungstemperatur	von +5° C bis +35° C
Temperaturbeständigkeit	von -40° C bis +80° C
Lagerung	12 Monate (+5° C / +25° C)
Lieferung	Kartuschen mit 310 ml - 12 St/Karton
Reichweite mit einer Kartusche	mit einer Fugenbreite von 5 mm -> 15 m mit einer Fugenbreite von 8 mm -> 6 m