



NATURAISOLANT

Standard Holzfaserplatte



Produktbeschreibung

Aus heimischem Nadelhölzern hergestellte Standard-Holzfaserplatte. Das holzeigene Lignin fungiert hierbei als Bindemittel zwischen den Fasern.

- ✓ Rohdichte 230 kg/m³
- ✓ deklarierte Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0,050 \text{ W/(mK)}$
- ✓ Druckfestigkeit $\geq 100 \text{ kPa}$
- ✓ vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

MINDESTUMWELTKRITERIEN (CAM) (in Übereinstimmung mit dem Ministerialerlass vom 11 Januar 2017 und ff.)

Artikel		bestätigt
2.4.1.2	Materia recuperata o riciclata	✓
2.4.1.3	Assenza di sostanze pericolose	✓
2.4.2.4	Sostenibilità e legalità del legno	✓
2.4.2.9	Criteri per gli isolanti termici ed acustici	✓
2.6.4	Utilizzo di materie prime rinnovabili	✓

Anwendungsbereich

- Wärme- und Schalldämmung in Wand, Boden und Decke
- Gewichtsverteilungsplatte im Bodenbereich
- Abdeckplatte bei Schüttungen
- als Unterlagsplatte für Parkett, Dekorationen, Pinwände

Inhaltsstoffe

- Holzfaser

