

Tenuta all'aria, vento e acqua



Disponibile anche come
SOLITEX MENTO® PLUS connect
con 2 parti autoadesive

SOLITEX MENTO® PLUS

Membrana sottotegola a 4 strati, con film monolitico in TEEE e armatura, adatta per materiali coibenti ad insufflaggio

Vantaggi

- ✓ altamente aperta alla diffusione e allo stesso tempo con una resistenza massima alla pioggia battente, colonna d'acqua > 2.500 mm
- ✓ condizioni ottimali di asciugatura per costruzioni su copertura: il film funzionante TEEE trasporta attivamente l'umidità verso l'esterno
- ✓ la più alta resistenza all'invecchiamento e stabilità termica in assoluto
- ✓ esposizione libera alle intemperie fino a 4 mesi
- ✓ Indicata per coperture temporanee secondo le indicazioni ZVDH

Descrizione prodotto

Membrana sottotegola con armatura altamente aperta alla diffusione in 4 strati, adatta per la posa su tavolati, pannelli sottotetto MDF e in fibre di legno, materiali coibenti di tutti i tipi

Dati tecnici

Feltro di protezione e di copertura	Polipropilene-Microfibra	
Film	TEEE monolitico/ Polipropilene	
Colore	antracite	
Peso superficiale	175 ± 5 g/m ²	EN 1849-2
Spessore	0,60 ± 0,10 mm	EN 1849-2
Resistenza al passaggio del vapore (μ)	83	EN ISO 12572
Valore Sd	0,05 ± 0,02 m	EN ISO 12572
Reazione al fuoco	E	EN 13501-1
Periodo di esposizione agli agenti atmosferici	4 Mesi	
Colonna d'acqua	> 2.500 mm	EN 20811
Impermeabilità non-/invecchiato*	W1 / W1	EN 1928
Resistenza a trazione long./trasv	500 ± 30 N/5 cm / 330 ± 30 N/5 cm	EN 12311-1
Resistenza a trazione long./trasv invecchiato*	495 ± 30 N/5 cm / 315 ± 30 N/5 cm	EN 12311-1
Allungamento long./trasv	20 ± 5 % / 20 ± 5 %	EN 12311-1
Allungamento long./trasv invecchiato*	20 ± 5 % / 20 ± 5 %	EN 12311-1
Resistenza allo strappo long./trasv	300 ± 30 N / 300 ± 30 N	EN 12310-1
Resistenza all'invecchiamento*	superata	EN 1297 / EN 1296
Flessibilità a freddo	-40 °C	EN 1109
Resistenza alla temperatura	da -40 °C fino a +100 °C	
Conduttività termica (λ)	0,17 W/mK	
Membrana sottotetto / sottomanto	USB-A / UDB-A	ZVDH
Indicata per copertura temporanea	si	ZVDH
Marchio CE	esistente	EN 13859-1

Dettagli di fornitura

Nome prodotto	Numero articolo	EAN	Lunghezza	Larghezza	Superficie	Peso	Conf.	Conf./bancate
SOLITEX MENTO PLUS	12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	1	20
SOLITEX MENTO PLUS	13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	26 kg	1	20
SOLITEX MENTO PLUS connect	12911	4022639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	1	20

