

Tenuta all'aria, vento e acqua

STAMISOL



STAMCOLL AS

Adesivo/sigillante universale resistente all'acqua

Vantaggi

- ✓ Ottima aderenza senza primer su numerosi sottofondi - anche esposti all'acqua
- ✓ Ottima resistenza ad agenti atmosferici, invecchiamento e raggi UV
- ✓ Utilizzabile all'interno e all'esterno
- ✓ Indurimento rapido anche in presenza di strati con spessori elevati
- ✓ Elasticità permanente - per incollaggi con compensazione delle tensioni e in presenza di carichi dinamici
- ✓ Praticamente inodore
- ✓ Eccezionale resistenza agli agenti chimici e alla temperatura
- ✓ Privo di solventi, isocianati, silicone
- ✓ Pitturabile, verniciabile

Descrizione prodotto

L'adesivo/sigillante Stamisol STAMCOLL AS in cartuccia

- è un adesivo/sigillante di alta qualità, monocomponente, a base di polimeri silano modificati
- indurisce reagendo con l'umidità

Dati tecnici

Viscosità	pastoso, morbido
Densità a +23 °C, 50% u.r.	~1,35 g/cm ³
Resistenza alla temperatura	da -40 a +90 °C
Temperatura di lavorazione	da 5 a +40 °C
Tempo di formazione della pelle a +23 °C, 50% u.r.	~15 min.
Indurimento in 24 ore a +23 °C, 50% u.r.	~da 2 a 3 mm
Conservabilità a +23 °C, 50% u.r.	9 mesi dalla produzione

Condizione aggiuntiva con temperatura di lavorazione da 0° a +5 °C:

Stamcoll AS è applicabile fino a max. 0 °C. Per garantire l'aderenza nell'intervallo di temperatura da 0 a +5 °C è necessario che i sottofondi siano privi d'acqua, gelo, ghiaccio ecc. In condizioni di bassa temperatura e bassa umidità, il tempo di indurimento viene notevolmente ritardato.

Istruzioni di lavorazione

1. Preparazione delle superfici di aderenza di tutti i sottofondi da incollare

Compatibilità: colori, vernici, plastiche e altri materiali di rivestimento devono essere compatibili Stamcoll AS.

Pulizia: le superfici di aderenza dei sottofondi da incollare devono essere pulite, asciutte, prive di grassi e robuste.

Detergente per sottofondi non porosi: la pulizia deve essere effettuata con alcool o altri detergenti a base di acetone o isopropanolo e con un panno pulito e privo di lanugine.

2. Aderenza e pretrattamento

Tecnica di applicazione e consulenza: il nostro ufficio tecnico sarà lieto di effettuare per voi prove di applicazione. Vi invitiamo a comunicarci i vostri parametri di applicazione e i vostri requisiti. Vi forniremo quindi una raccomandazione tecnica completa e su misura per la vostra applicazione.

3. Applicazione di Stamcoll AS

Evitare inclusioni d'aria: per ottenere un'aderenza ottimale e buone proprietà meccaniche è necessario evitare l'inclusione d'aria. Dati i numerosi possibili influssi durante la lavorazione e l'applicazione, l'utente deve sempre eseguire una lavorazione e un'applicazione di prova. La data effettiva di scadenza è riportata sulla confezione e deve essere rispettata.

Colori e confezioni

Colore: nero / colori speciali su richiesta

Unità: cartuccia da 310 ml

Unità per cartone: 20

Avvertenze di sicurezza, misure di primo soccorso, smaltimento

Vedere la nostra scheda di sicurezza