



NATURAFLOC

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa



Descrizione prodotto

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa riciclata.

- ✓ conduttività termica dichiarata $\lambda_D = 0,037 \text{ W/mK}$
- ✓ densità d'insufflaggio $35-60 \text{ kg/m}^3$
- ✓ eta - marcatura ce

Richieste C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI (in accordo con DM 11 gennaio 2017 e s.m.)

Articolo		Verificato
2.4.1.1	Disassemblabilità	✓
2.4.1.2	Materia recuperata o riciclata	✓
2.4.2.9	Criteri per gli isolanti termici ed acustici	✓
2.6.4	Utilizzo di materie prime rinnovabili	✓

Campi di applicazione

NATURAFLOC è impiegato nella nuova edilizia e nelle ristrutturazioni, soprattutto nelle costruzioni in cui i prodotti isolanti a pannelli presentano elevati scarti e un costo di posa troppo alto.

Principalmente si provvede ad insufflare NATURAFLOC; adattato ad esigenze individuali, il materiale isolante in cellulosa può anche essere insufflato libero, versato sciolto oppure spruzzato ad umido.

Composizione

~ 90 % fibra di cellulosa da carta riciclata

< 10% sali minerali per la protezione antincendio

