

VOCE DI CAPITOLATO DI PRODOTTO

muffaway NATÜRLICHE ANTI-SCHIMMELPLATTE

SCHICHT	BESCHREIBUNG	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Gesamtpreis
1	<p>Lieferung und Montage der natürlichen Antischimmelplatte MUFFAWAY mit kapillaraktiven Feuchtetransport, mit hohem PH-Wert (10,5) bestehend aus Kalk, Zellulose und Quarzsand. Rohdichte ca 240 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,06 W/mK, Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu = 6$, schimmelhemmend, hydoskopisch, nicht brennbar und umweltverträglich. Diese Anti Schimmelplatte kann bis zu 4 mal von seinem Eigengewicht Wasser aufnehmen. Diese Platten werden vorgesenst bevor sie montiert werden. Der eigene Kleber Muffaway Kalk-Klebespachtel auf Basis von natürlichem hydraulischen Kalk NHL 3.5, wird zum</p> <p>Verkleben und anschließenden Verputzen des Systems muffaway verwendet. Die Paneele werden versetzt montiert. Auch die Fensterleibungen müssen mit dem Paneel (15mm) gedämmt werden. Die Stöße die zu den Wänden gerichtet sind, müssen mit geeigneten Fugendichtungsband CONTEGA FIDEN EXO montiert werden. Eventuelle Freiräume zwischen den einzelnen Platten werden mit Muffaway Kalk - Klebespachtel geschlossen. Nach der ersten Schicht Kalk- Klebespachtel wird das Glasfasernetz (155gr/m² und Maschenbreite 4x4 mm) eingearbeitet. Großes Augenmerk auf die 10 cm Überlappung zwischen einer Rolle und der Anderen. Die Enbeschichtung kann mit Lehm oder Kalkmörtel vorgenommen werden. Die Verlegehinweise müssen laut den Vorgaben von Naturalia-BAU vorgenommen werden. Dicke (mm): 15 / 25 / 30 / 40 Maße (mm): 500 x 330</p>	m2			

GESAMT: